



POLIRESIN S.A. DE C.V.
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México
México C.P. 54090 Tel: 52(55) 5361 3073
www.poliresin.com

HOJA TÉCNICA

EDICION: 02/01.18

CLAVE: PP REC

DESCRIPCIÓN: El PP REC es un Polipropileno Copolímero precoloreado en negro. Recomendado para el proceso de moldeo por inyección. Posee buen balance entre resistencia al impacto y rigidez.

Color:	Negro.
Forma	Pellets.
Proceso de transformación	Moldeo por inyección.
Aplicación:	Artículos de jardinería, refacciones automotrices, etc.

PROPIEDAD	MÉTODO DE REFERENCIA	VALOR TÍPICO	UNIDAD
FÍSICAS			
Índice de fluidez @ 230°C / 2.16 Kg	ASTM D1238	6.00 – 10.0	g/10min
Densidad	ASTM D792A	0.91 – 0.95	g/cm ³
MECÁNICAS			
Impacto Izod	ASTM D-256	2.50 – 4.50	ft-lb/in
Módulo de Flexión	ASTM D790-A	120,000 – 150,000	psi

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.