



Poliresin S.A DE C.V
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlaco, Tlalnequill, Estado de México,
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073
www.poliresin.com

Hoja Técnica

VISTALON 722

ETILENO PROPILENO DIENO

Descripción y aplicaciones

El VISTALON 722 es un EPDM natural, este material es un modificador de impacto.

Propiedades

	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
FISICAS			
ASTM D 1238	Índice de fluidez @ 190°C /2.16 Kg	g/10 min	1.00
ASTM D792	Densidad	g/cm ³	0.87

Rango de temperatura de inyección: 190-200°C

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes.
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES