



Poliresin S.A DE C.V

Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México,
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073

www.poliresin.com

Hoja Técnica

PPTAL50 KN

POLIPROPILENO CON 50% DE TALCO

LOTE: ID111014

Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
ASTM D1238	Índice de fluidez @ 230°C /2.16 Kg	g/10 min	6.0
ASTM D792A	Densidad	g/cc	1.34
ASTM D5630	Contenido de carga	%	50.0
ASTM D256A	Impacto Izod Ranurado <small>Probeta 1/4"</small>	ft-lb/in	0.46
ASTM D638	Resistencia a la tensión	psi	3700
ASTM D790-1	Módulo de Flexión	psi	840, 000
ASTM D638	% Elongación	%	8.0

NOTA: Los valores típicos no constituyen una especificación.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES