



POLIRESIN S.A. DE C.V.
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México
México C.P. 54090 Tel: 52(55) 5361 3073
www.poliresin.com

HOJA TÉCNICA

FOLIO: UNICO

EDICION: 01/09.16

CLAVE: PP REC L: P2-061016

DESCRIPCIÓN: El material PP REC es un POLIPROPILENO PRECOLOR NEGRO, este material se puede usar para moldeo por inyección.

PROPIEDAD	MÉTODO INTERNO / REFERENCIA	VALOR TÍPICO	UNIDAD
FÍSICAS			
Indice de fluidez @ 230°C /2.16 Kg	ASTM D1238	7.00 A 10.00	g/10min
MECANICAS			
Impacto @ 1/4"	ASTM D-256	1.00 A 3.00	ft lbf / in
Impacto @ 1/8"	ASTM D-256	1.00 A 3.00	ft lbf / in
Módulo de Flexión	ASTM D-790	140,000 A 170,000	psi (Mpa)

Rango de temperatura de inyección: 220 - 230 °C

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.