



**Poliresin S.A DE C.V**  
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo  
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México,  
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073  
[www.poliresin.com](http://www.poliresin.com)

## Hoja Técnica

# ENGAGE-S

ELASTOMERO DE POLIOLEFINA

EDICION: 01/07.17

### Descripción y aplicaciones

El ENGAGE-S es un elastómero de poliolefina, puede ser utilizado para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, éste material es adecuado para aplicaciones de extrusión-soplo y de moldeo por inyección.

### Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
ASTM D-1238-A	Índice de fluidez @ 230°C /2.16 Kg	g/10 min	0.05 @ 1.00
ASTM D-792-A	Densidad	g/cm <sup>3</sup>	0.87 @ 0.89

NOTA: Los valores típicos no constituyen una especificación, el tono en negro puede variar de un lote a otro.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

**COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES**