



**Poliresin S.A DE C.V**  
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo  
Tepetlaco, Tlalnepantla, Estado de México,  
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073  
[www.poliresin.com](http://www.poliresin.com)

## Hoja Técnica

# ABSFV10 NE

COPOLIMERO ABS

### Descripción y aplicaciones

COPOLIMERO ABS CON 10% DE FIBRA DE VIDRIO, NEGRO.

### Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
<b>F Í S I C A S</b>			
Índice de fluidez @200°C/10.0Kg	ASTM D1238	1.62	g/10min
Densidad	ASTM D792A	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Contenido de carga	ASTM D5630	12.0	%
<b>M E C A N I C A S</b>			
Impacto Izod @1/8"	ASTM D256A	1.11	ft-lb/in
Resistencia a la Tensión	ASTM D638	6 500	psi
Módulo de flexión	ASTM D790-1	675 000	psi
% Elongación	ASTM D638	3.0	%

\*NOTA: las condiciones de señaladas pertenecen al **LOTE: 18806**, las condiciones pueden variar de un lote a otro.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes.  
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

**COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES**