POLIRESIN S.A. DE C.V.
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México
México C.P. 54090 Tel: 52(55) 5361 3073
www.poliresin.com

HOJA TÉCNICA

FOLIO: UNICO **EDICION: 01/10.15**

CLAVE: PC R1

DESCRIPCIÓN: El material PC R1 es un POLICARBONATO ECONOMICO, este material se puede usar para moldeo por inyección.

PROPIEDAD	MÉTODO INTERNO / REFERENCIA	VALOR TÍPICO	UNIDAD
	F Í S I CA S		
Indice de fluidez @ 300°C/1.20Kg	ASTM D1238	10.00	g/10min
	MECANICAS		
Impacto @ 1/8"	ASTM D-256	10.0	psi
Módulo de Flexión	ASTM D-790	350,000	psi (Mpa)

Rango de temperatura de inyección: 290 - 300 °C

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones especificas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.